



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №928  
от 08.05.2019г. до 07.05.2022г., выдано ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № (для информации)  
на щебень декоративный

Фракция 10-20 мм  
Цвет щебня: белый

Горная порода: доломит

Предприятие-изготовитель: АО «Теплоозерскцемент»  
Адрес изготовителя: ЕАО, Облученский район, п.Теплоозерск, ул.Вокзальная 16  
Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Паспорт выдан «\_\_\_\_» января 2022г.

Партия № \_\_\_\_\_ в вагонах № \_\_\_\_\_

**Результаты лабораторных испытаний:**

Марка щебня по прочности 300  
Насыпная плотность, т/м<sup>3</sup> 1,548  
Морозостойкость 50  
Содержание зерен прочностью менее 20 МПа, % 9,2  
Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы, % 27,5  
Содержание пылевидных частиц, % 1,7

**Зерновой состав:**

| Остатки, %<br>по массе | Диаметр отверстий контрольных сит, мм |       |             |              |
|------------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------|
|                        | 12,5                                  | 10    | 7,5         | 5            |
| Частные                | 0,0                                   | 5,3   | 50,0        | 39,1         |
| Полные                 | 0,0                                   | 5,3   | 55,3        | 94,4         |
| По ГОСТ                | до 0,5                                | до 10 | от 30 до 80 | от 90 до 100 |

Удельная эффективная активность естественных  
радионуклидов, Бк/кг: 3

Щебень декоративный соответствует ГОСТ 22856 – 89 «Щебень и  
песок декоративные из природного камня. Технические условия»

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

Лаборант \_\_\_\_\_