



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №928
от 08.05.2019г. до 07.05.2022г., выдано ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № (для информации)
на щебень декоративный

Фракция 5-10мм
Цвет щебня: белый

Горная порода: доломит

Предприятие-изготовитель: АО «Теплоозерскцемент»
Адрес изготовителя: ЕАО, Облученский район, п. Теплоозерск, ул. Вокзальная 16
Наименование и адрес потребителя _____

Паспорт выдан « » январь 2022г.
Партия № в вагонах №№

Результаты лабораторных испытаний:

Марка щебня по прочности 300
Насыпная плотность, т/м³ 1,458
Морозостойкость 50
Содержание зерен прочностью менее 20 МПа, % 9,4
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % 28,4
Содержание пылевидных частиц, % 1,8

Зерновой состав:

Остатки, %	Диаметр отверстий контрольных сит, мм			
по массе	12,5	10	7,5	5
Частные	0,0	6,5	47,1	41,0
Полные	0,0	6,5	53,6	94,6
По ГОСТ	до 0,5	до 10	от 30 до 80	от 90 до 100

Удельная эффективная активность естественных

Радионуклидов, Бк/кг: 3

Щебень декоративный соответствует ГОСТ 22856 - 89 «Щебень и песок
декоративные из природного камня. Технические условия»

Начальник лаборатории

Лаборант